

Lignofix LAZURA 3 v 1

Tenkvrstvá syntetická lazura s biocidem



Použití

Lignofix LAZURA 3 v 1 je tenkvrstvá syntetická lazura s biocidem - má **dlouhodobý preventivní účinek proti dřevokazným houbám a plísním**. Je určena pro dekorativní nátěry dřevěných povrchů v interiéru i exteriéru jako jsou ploty, pergoly, chaty, zahradní nábytek, okna, dveře, obložení balkonů a fasád apod. Není samostatně vhodná k nátěrům pochozích ploch.

Lazura se vyznačuje výtečnou penetrací do dřeva, zvýšenou vodoodpudivostí, velmi snadnou obnovitelností starého nátěru a výbornou přilnavostí dalšího nátěru. Výsledný nátěr pigmentovaných typů je dlouhodobě odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, nepraská a neloupe se. Bezbarvý odstín není vhodný pro nátěry v exteriéru, protože má slabý UV filtr a mohlo by dojít k poškození dřeva pod nátěrem vlivem slunečního záření. Lze jej použít k zesvětlení ostatních odstínů.

Složení

Lazura na bázi syntetických pryskyřic a vysychavých olejů s obsahem rozpouštědel, pigmentů a speciálních přísad. Obsahuje biocid s fungicidním účinkem.

Odstíny

Bezbarvý, bílý, antik šedý, wenge, ořech, mahagon, zlatý dub, dub, pinie. Výsledný odstín závisí i na druhu a řezu natíraného dřeva a počtu aplikovaných vrstev! Všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné.

Vzhled

Hedvábný mat, dekorativně zabarvuje povrch dřeva.

Parametry:

hustota	840 kg/m ³
obsah netěkavých složek	cca 35 % hm.

Příprava podkladu

Povrch dřeva musí být dokonale vybroušen po letech, suchý, čistý, bez zbytků prachu např. po broušení, nesmí být znečištěn olejem, silikonovými tmely apod. Eventuální výrony pryskyřic musí být odstraněny vymytím vhodnými rozpouštědly (např. nitroředidlem). Vlhkost natíraného dřeva maximálně 12 %, vlhkost vzduchu do 80 %.

Aplikace

Před použitím důkladně promíchat, **neředit!** Nátěr se provádí za stálého a suchého počasí při teplotách 10-25 °C, do zaschnutí se doporučuje chránit natírané plochy před intenzivním přímým slunečním svitem. Lazura se nanáší štětcem ve směru vláken. Přebytek laku, který se nevsákne během 10-20 minut, je třeba setřít suchým štětcem. Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je 8-14 hodin. Do interiéru aplikujeme 2 vrstvy, pro exteriér 3 vrstvy, příčné vrstvy dřeva chráníme před vlhkostí.

POZOR: Organické hořlavé pevné materiály s velkým povrchem (hadry, buničitá vata atd.) znečištěné přípravkem se mohou samy vznítit a způsobit požár! Hadříky na čištění a pracovní oděvy kontaminované přípravkem je nutné po použití okamžitě vyprat nebo uchovávat ve vzduchotěsné kovové nádobě a skladovat mimo interiér.

Ředění

Dodává se v aplikační konzistenci, neředit.

Způsob nanášení

Štětcem.

Vydatnost

10-14 m²/l v jedné vrstvě.

Lignofix LAZURA 3 v 1

Tenkvrstvá syntetická lazura s biocidem



Čisticí prostředek

Pracovní pomůcky okamžitě po skončení práce (před úplným zaschnutím) omýt ředidlem S 6006.

Balení

0,6 a 2,2 l

Skladování

Skladovat a přepravovat pouze v originálních dokonale uzavřených obalech, uchovávat v dobře větraných skladech při teplotách +5 až +25 °C. Ukládejte odděleně od potravin, krmiv a léků. Skladujte mimo dosah dětí. Výrobek nesmí zmrznout.

Záruční doba

24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

Datum revize: 3. 9. 2018

Vydáním tohoto technického listu pozbývají předchozí své platnosti.