


SCHÖNOX® SHP

Speciální jednosložková akrylátová disperze bez obsahu rozpouštědel

SCHÖNOX SHP je speciální penetrace pro neporušené, hladké a nesavé podklady. Zvláště vhodná pro pokládku na staré vinylové, linoleové a gumové krytiny.



Vlastnosti výrobku

- EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise PLUS
- bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
- splňuje požadavky MED (Marine Equipment Directive) 2014/90/ EU
- pro vnitřní použití
- jednosložkový
- na stěny a na podlahy
- zajišťuje optimální adhezi
- dobré protisklizové vlastnosti
- krátká čekací doba
- snadno aplikovatelný válečkem
- nízká spotřeba / vysoká kryvost
- vhodný pro podlahové vytápění
- slabý zápach
- připravený k použití

Aplikace

SCHÖNOX SHP je vhodný:

- jako penetrace pro zlepšení adheze hladkých a neporušených podkladů

Podklady

SCHÖNOX SHP je vhodný na:

- staré podklady, jako keramické dlaždice, přírodní kámen a terrazzo
- nedostatečně popískované lité asfaltové potěry nebo válcovaný asfaltový beton
- staré izolované/natřené plochy
- staré hladké a nepropustné betonové podklady
- hořčnaté potěry
- staré podklady se zbytky starých voděodolných lepidel
- ocel a jiné kovy
- plně lepené, důkladně očištěné a opískované odolné podlahové krytiny (s výjimkou PO krytin)

Omezená vhodnost pro savé podklady (může docházet ke vzniku povrchové vrstvy).

Požadavky na podklad

- Vyschlý podklad musí vykazovat odpovídající pevnost, nosnost a rozměrovou stabilitu.
- Podklad musí být zbavený zbytků, které snižují adhezi, např. prachu, špíny, oleje, tuku, vosku, čisticích prostředků a volných pískových částic.
- Odstraňte vhodnými opatřeními, například základním očištěním nebo odmaštěním, všechny látky, které mohou snižovat lepidlo.
- Vrstvy vodou rozpustných lepidel, např. lepidel se sulfitovými výluhy, je nutné mechanicky odstranit. Ostatní zbytky voděodolných lepidel je nutné penetrovat pomocí SCHÖNOX HP RAPID se zásypem křemičitým pískem či natřením SCHÖNOX SHP.
- Stará voděodolná lepidla je nutné co nejdůkladněji odstranit.
- Staré krytiny musí mít dostatečnou adhezi k podkladu. Krytiny se slabou adhezí je nutné odstranit.
- Staré podlahy, jako keramické dlaždice, musí být důkladně očištěny a opískovány.
- Pro vinylové desky s obsahem azbestu se doporučuje jen základní očištění.
- Místnosti v budovách bez suterénu je nutné izolovat proti vztlínající vlhkosti v souladu s normou.
- Platí požadavky příslušných platných norem, směrnic a technických listů.
- Krytiny s izolací nebo nátěrem PU, neodstranitelným pomocí chemického odstraňovače, nejsou vhodné k ošetření SCHÖNOX SHP. V případě pochyb proveďte penetraci na zkušební ploše. SCHÖNOX SHP musí vytvořit uzavřený film.

Poměr míchání

SCHÖNOX SHP aplikujte neředěný.


Doporučený způsob práce

- SCHÖNOX SHP před použitím promíchejte.

Technické údaje

- Základ: speciální akrylátová disperze s přísadami
- Barva: modrá
- Hustota: 1,3 kg/l
- Skladovací teplota: ne nižší než + 5 °C
- Pracovní teplota a teplota podkladu: ne nižší než + 5 °C
- Spotřeba materiálu/pokrytí: přibl. 100 - 150 g/m²
- Doba schnutí: přibl. 1 - 4 hodin

Všechny hodnoty jsou jen přibližné, podléhají místním klimatickým odchylkám.



SCHÖNOX® SHP

- Naneste penetraci pomocí vhodného nástroje, např. válečku s krátkým vlásem nebo podušky, rovnoměrně na suchý podklad. Zabraňte vzniku kaluží.
- Podlahové vyrovnávací stěrky SCHÖNOX lze aplikovat po době schnutí asi 1 - 2 hodin. Vhodné podlahové vyrovnávací stěrky naleznete v technických listech.
- Věnujte pozornost době schnutí hořecnatých potěrů 4 hodiny.
- V případě rozměrově stálých podkladů lze SCHÖNOX SHP použít také pod keramické krytiny a přírodní kámen. Je nutné řídit se technickým listem SCHÖNOX SHP pro keramické krytiny.

Staré vinylové, linoleové nebo gumové krytiny (do 2,5 mm)

- Doporučené vyrovnávací stěrky: SCHÖNOX AP, SCHÖNOX AM, SCHÖNOX APF
- Minimální tloušťka vrstvy je 3,0 mm.
- Staré krytiny s tlumicími ruby nejsou vhodné.
- Pro krytiny > 2,5 mm si vyžádejte radu od aplikačního technika.
- Pokud se očekávají vysoká bodová zatížení (např. v nemocnicích apod.), podkladka na staré krytiny se nedoporučuje.
- Na staré měkké krytiny lze parkety pokládat jen v omezené míře. Vyžádejte si radu pro konkrétní aplikaci.

Balení

- 12,0 kg plastový kbelík
- 5,0 kg plastový kbelík

Skladování

- SCHÖNOX SHP skladujte na chladném a suchém místě, kde nemrzne.
- Skladovatelnost 1 rok (v uzavřeném obalu).
- Otevřená balení musejí být ihned po použití uzavřena a spotřebována co nejdříve.

Likvidace

- Vyprázdněný obal zlikvidujte v souladu s předpisy.
- Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte místní legislativou.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: velmi nízký obsah emisí

GISCODE

- D1 - disperzní lepidla a penetrace bez obsahu rozpouštědel

EDP - vlastní prohlášení

- Sika Deutschland GmbH prohlašuje, že tento produkt splňuje kritéria Environmental Product Declaration acc. - ISO 14025 a EN 15804
- Deklarace je dostupná pro stažení na adrese www.schonox.cz v SCHÖNOX SHP.

Pokyny

- Nástroje ihned očistěte ve vodě.
- Při použití doplňkových výrobků se řiďte příslušnými produktovými listy. V případě pochybností doporučujeme si vyžádat od výrobce další informace.
- Je nutné se řídit technickým listem BEB "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzplaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen".
- Protože u starých krytin je zejména u větších ploch možné celoplošné lepení vyzkoušet jen částečně, doporučujeme dávat záruku zákazníkovi jen na použité pracovní materiály.
- V případě pochybností proveďte zkoušku nebo si vyžádejte odbornou radu.

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblastí vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydaného technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

<http://www.schonox.cz>