



Technický list 05.92 Kanalizační pěna

Výrobek	Jednosložková, montážní a těsnící pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu.		
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">▣ Rychle vytvrzující▣ Vysoká plnicí a izolační schopnost▣ Určená pro přímý styk se splaškovou vodou▣ Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, kov, Keramiku a další stavení materiály		
Použití	<ul style="list-style-type: none">- Těsnění kanalizačních sběračů- Těsnění průlezových a odpadních šachet- Těsnění a vyplňování kontrolních, rozvodových a odvětrávacích šachet		
Balení	Trubičková dóza: 750 ml; Pistolová dóza 750 ml		
Barva	Zelená		
Technické údaje			
Základ	-	polyuretan	
Hustota	kg/m ³	25-35	dle ISO 7390
Struktura	%	70-75	stejneměrných uzavřených buněk
Tepelná odolnost	°C	-40 / +90	po vytvrzení
Teplota dózy pro aplikaci	°C	nad +5	optimální +10 až +20
Aplikační teplota	°C	+5 / +35	
Doba vytvoření nelepivé slupky	min.	10	v závislosti na teplotě a relat. vlhkosti
Rezatelnost	min.	60 - 90	při 23°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu
Vytvrzení	hod.	5 - 24	v závislosti na teplotě, vlhkosti a tloušťce vrstvy
Odolnost vůči UV záření	-	ne	nutno povrchově upravit – omítka, lišty, nátěr
Třída reakce na oheň	-	F	Klasifikace dle ČSN EN 13 501-1
Skladovatelnost	měsíce	18	Dnem dolů !!! Při teplotách od +5°C do +25°C
Minimální šířka spáry	mm	4	
Maximální šířka spáry	mm	40	Při větším rozměru spáry nutno provádět vyplnění spáry ve dvou a více vrstvách, dle potřeby.
Omezení	Nedoporučujeme použití pro aplikace do uzavřených prostor, nulová adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Nedoporučujeme při nízkých teplotách pěnu nebo spáry nahřívat, neaplikovat na podklady pokryté jinovatkou.		
Podklad	Musí být čistý, suchý, pevný, bez prachu, volných částic, mastnot, oleje a námrazy.		
Ošetření (příprava) podkladu	Použít na čisté a odmaštěné povrchy. Povrchy ohrožené znečištěním překrýt! Před nanesením doporučujeme savý podklad navlhčit vodou pomocí rozprašovače pro zvýšení expanze a kvalitnější strukturu pěny.		
Pokyny	Před použitím dózu důkladně protřepat (minimálně 30 krát). Odstranit kryt a našroubovat aplikační trubičku. Spáru vyplňovat od spodu vzhůru, cca ze 60% pěna zvětší svůj objem.		
Doporučení	Při teplotách pod 0°C použijte Zimní kanalizační pěnu s etiketou pro použití do -15°C.		

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz



Technický list 05.92 **Kanalizační pěna**

Upozornění	Nevytvrzenou pěnu vyčistíte Čističem PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Při práci používejte ochranné pomůcky. Podlahu zajistěte proti potřísnění papírem nebo fólií.
Čištění	Materiál: Nevytvrzenou pěnu - čističem PU pěny Zwaluw, Ruce: krém na ruce, mýdlo a voda.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 05.92».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 15.04.2013 Vyhотовeno dne: 12.12.2003

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100