

## Prehlásenie o vlastnostiach

### č.4MK DOP-117S

Identifikačný kód výrobku	117S
Použitie	Sklenené sieťoviny pre vystužovanie omietok na báze cementu
Výrobca	Technical Textiles, s.r.o., Beethovenova 16, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Výrobný závod	Technical Textiles d.o.o.e.l., Techn-Industrial Zone 12, MK - 2000 Shtip, Macedonia
Systém AVCP	2+
Európsky dokument pre posudzovanie	EAD 040016-00-0404
Európsky technický posudok	ETA 16/0546
Subjekt pre technické posúdenie	Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Prosek, Česká republika
Oznámený subjekt	1020

### Deklarované vlastnosti

Vlastnosti	Skúšobné metódy	Technické dáta
Plošná hmotnosť	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.8	145g/m <sup>2</sup> ±5%
Obsah popolčeka	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.2	81%
Veľkosť oka	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.4	3,5 x 4,8 mm, svetlá vzdialenosť osnova / útok
Šírka rolky	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.5	100 or 110 cm
Spalné teplo	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.3	7,50 MJ/kg
Reakcia na oheň	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.1	NPD
Viditeľné vady	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.6	no
Hrúbka	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.9	0,50 mm
Pomer rozťahnutia v stave dodania	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.7	3,7% osnova / 3,6% útok
Pomer rozťahnutia po alkalickej úprave	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.7	2,1% osnova / 2,6% útok
Pevnosť v ťahu v stave dodania	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.7	1900N / 5 cm osnova / 2400N / 5cm útok
Pevnosť v ťahu po alkalickej úprave	EAD 040016-00-0404:2016, CL.2.2.7	1100N / 5 cm osnova / 1700N / 5cm útok

Piešťany 03.01.2017

  
Jens Wendland / majiteľ

Technical Textiles s.r.o.