

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## PROFI VÁPENNÝ HYDRÁT

### PROFI Jurat-Kalk

Kat. č.: 1000, 1010

Aktualizace: 27.04.2023

**Produkt:** Hašené vápno, stavební pojivo

**Použití:** Pro přípravu zdicích malt a omítkových směsí přímo na stavbě. Vhodný také k bílení. Lze použít rovněž pro úpravu vody a neutralizaci odpadních vod a kyselých látek.

**Vlastnosti:** Jasně bílá barva, prášková forma.

**Složení:** hašené bílé vápno

#### Technické údaje:

<u>Sypná hmotnost</u>	≤ 600 kg/m <sup>3</sup>
<u>Chemické parametry: Cao+MgO</u>	≥ 90 %
<u>Chemické parametry: MgO</u>	≤ 5 %
<u>Volné vápno</u>	≥ 80 %

#### Normy:

EN 459-1 (CL 90-S)

#### Teplota zpracování:

V průběhu zpracování a tuhnutí musí být teplota vzduchu, materiálu a podkladu min. +5 °C.

#### Zpracování:

bubnová míchačka, ruční zpracování

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.



## Míchání:

Míchání se provádí v běžné bubnové míchačce a namíchaná směs se upraví čistou vodou na požadovanou konzistenci. Ke směsi není dovoleno přidávat žádné cizí materiály.

Doporučený poměr míchání:

### Zdicí malta - třída 2,5:

2 díly PROFÍ VÁPENNÝ HYDRÁT

1 díl cement

8 dílů písek + voda na požadovanou konzistenci

### Zdicí malta - třída 5:

1 díl PROFÍ VÁPENNÝ HYDRÁT

1 díl cement

6 dílů písek + voda na požadovanou konzistenci

### Zdicí malta vápenná:

1 díl PROFÍ VÁPENNÝ HYDRÁT

3 díly písek + voda na požadovanou konzistenci

### Štuková omítka:

1 díl PROFÍ VÁPENNÝ HYDRÁT

3 díly písek + voda na požadovanou konzistenci

### Vápenocementová omítka:

2 díly PROFÍ VÁPENNÝ HYDRÁT

1 díl cement

6 dílů písek

## Zajištění kvality:

Dohled je prováděn prostřednictvím vlastní výrobní kontroly a ročně externím dohledem.

## Balení:

Kat. č. Balení

1000 pytel (60 l); 30 pytlů/paleta

1010 silo

## Skladování:

6 měsíců od data výroby v originálním neporušeném obalu na paletě v suchém skladě. Chránit před vlhkem.

## Odstraňování odpadu:

Viz bezpečnostní list.

## Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

## Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c

CZ-619 00 Brno

Tel.: +420/511 120 311

Mail: info@profibaustoffe.cz