

SP300 / FORTESIL penetrace S 2802 A

Akrylátová penetrace



Použití

SP300 se používá jako penetrace a základní nátěr všech savých stavebních materiálů jako jsou staré i nové omítky, cihelné zdivo, betonové a cementové povrchy, pórobeton, sádrokartonové, dřevotřískové a cementopískové desky apod.

Vlastnosti:

- sjednocení savosti podkladu,
- penetrace všech savých stavebních podkladů,
- zvýšení přilnavosti následných vrstev nátěrů, cementových lepidel, stěrek apod.,
- lze použít jako uzavírací nátěr a bezprašnou úpravu betonových povrchů,
- zvýšení hydrofobity povrchu.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs vody, styren-akrylového kopolymery a aditiv.

Parametry penetračního nátěru	
obsah netěkavých složek	cca 9,5 hm. %
vzhled	bílá kapalina
hustota	1010 kg/m ³

Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpuštěných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!

Aplikace

Nanáší se dle ředění v jedné nebo více vrstvách. Extrémně savé podklady doporučujeme penetrovat 2x. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je penetrační nátěr přetíratelný po 4-6 hodinách. Aplikací rozmezí teplot pro nanášení je od +5 °C do +30 °C.

Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba

0,05-0,2 l/m² podle savosti podkladu a ředění.

Ředění

1 : 2 až 1 : 10 vodou, u savých podkladů se nátěr po zaschnutí opakuje. Při penetrování podkladů pod fasádní akrylátové barvy neředit.

Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

SP300 / FORTESIL penetrace S 2802 A

Akrylátová penetrace



Skladování a přeprava

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).**

Balení

1,5 a 10 l

Datum revize: 15. 6. 2023